



**SiloGrass<sup>5plus</sup>**  
BALLENSILAGE WICKELFOLIE

Ein Produkt von:

**aspla**

PLÁSTICOS ESPAÑOLES, S.A.

*The Professional Choice*



ASPLA, Plásticos Españoles s.a.  
Avd. Pablo Garnica, 20  
E - 39300 Torrelavega / Cantabria / SPANIEN  
Telf.: (+34) 942 846 100  
Fax: (+34) 942 802 358 / 846 267  
exp@armandoalvarez.com  
[www.aspla.net/agri](http://www.aspla.net/agri)



**6+**  
**Lagen**

*Für erhöhten Nährstoffgehalt,  
sollte ein minimum von 6  
Lagen auf dem Ballen  
benutzt werden.*

Vertrieb:

**Interc@rd**

Tel: (0032) 052 21 65 75  
Fax: (0032) 052 22 09 04  
B-9200 DENDERMONDE

# SiloGrass<sup>5plus</sup>

BALLENSILAGE WICKELFOLIE



DIE OPTIMALE LÖSUNG FÜR ALLE SILAGE - BALLENWICKLER



**aspla**

PLÁSTICOS ESPAÑOLES, S.A.

*The Professional Choice*



ASPLA GEHÖRT ZUR FIRMENGRUPPE ARMANDO ALVAREZ - EIN UNTERNEHMEN FÜHREND IN DER HERSTELLUNG VON HOCHWERTIGEN FOLIEN. WIR FERTIGEN FOLIEN FÜR VIELE EINSATZBEREICHE, ZUM SCHUTZ VON LEBENSMITTELN, FÜR DEN BAU VON GEWÄCHSHÄUSERN ODER ZUM WICKELN VON SILAGEBALLEN. DAS OBERSTE ZIEL IST UNSEREN KUNDEN HÖCHSTE QUALITÄT UND KOSTENGÜNSTIGE LÖSUNGEN ANZUBIETEN. ASPLA PRODUKTE SIND WELTWEIT IM EINSATZ, LANGFRISTIGE KUNDEN ZUFRIEDENHEIT IST UNS EIN ANLIEGEN.



**SiloGrass** <sup>5 plus</sup>  
BALLENSILAGE WICKELFOLIE

BEI DER ENTSORGUNG VON GEBRAUCHTEN FOLIEN UND KERNEN MÜSSEN DIE JEWEILIGEN REGIONALEN BESTIMMUNGEN ODER GESETZE BEACHTET WERDEN



## Optimale Lösung für Ihre Ballensilage

DIE ENTSCHEIDENDEN TECHNISCHEN PARAMETER FÜR DIE BEWERTUNG DER FOLIENQUALITÄT

- DYNAMISCHE DURCHSCHLAGSKRAFT
- HAFTUNG INNEN - AUSSEN
- REISSFESTIGKEIT
- OPAZITÄT - ABDECKVERHALTEN
- FOLIENDEHNBARKEIT, DURCHSTOSSFESTIGKEIT
- GASDICHTIGKEIT
- WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT
- FOLIENAUFWICKLUNG
- KLEBEKRAFT - VERSIEGELUNG
- KERNQUALITÄT

SILOGRASS 5 PLUS HAT KEINE SCHWACHE STELLE. ALLE RELEVANTEN EIGENSCHAFTEN LIEGEN ÜBER DEN NORMWERTEN.

### TECHNISCHE DATEN

ROHMATERIAL: 100% LLDPE OKTENE C8 DOWLEX

	WERTE	PRÜFNORM
Dicke der Folie (my)	25 + -5%	UNE 53213
Reißfestigkeit längs (MPa)	>37	UNE-ISO 527-1/3
Reißfestigkeit quer (MPa)	>32	
Reißdehnung längs (%)	>560	UNE-ISO 527-1/3
Reißdehnung quer (%)	>800	
Einreißfestigkeit (grs)	>150	UNE 53220, part.2
Durchstoßfestigkeit (grs)	>180	UNE 53219, method A
UV-Beständigkeit	12 Monate Sonneneinstrahlung bei 120 Kly/ Jahr.	
Sauerstoffdurchlässigkeit (liter O <sub>2</sub> /100 h)	<6	Testmethode des Schwedischen Zertifizierungsinstituts (SPI)



\* SiloGrass 5 plus Wickelfolie entspricht in allen Werten der Norm EN-UNE 14932

Die altbekannte Weisheit - Eine Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied - gilt auch für Silage Wickelfolien.

Nur eine Folie welche in all ihre technischen Eigenschaften wirklich gut ist -erfüllt auch in der praktischen Anwendung die an sie gestellten Erwartungen.

Die **SILOGRASS 5 plus** Stretchfolie verfügt über keine schwache Stelle.

Die ASPLA 5 Lagen - Folienextrusions Technologie macht das möglich. Eine Fertigung innerhalb engster Toleranzen - bei Verwendung bester Rohmaterialien ergibt ein hochwertiges Endprodukt.

Seit dem Jahr 2007 wurden mehr als 1 Million Rollen von **SILOGRASS 5 plus** Stretchfolie weltweit verwickelt - zur vollsten Zufriedenheit der Verwender. Die Entwicklungs - Ingenieure von ASPLA waren und sind bemüht Gutes noch besser zu machen.

So können wir heute eine Wickelfolie anbieten welche allen Anforderungen voll entspricht.

Stets behalten wir das wichtigste Ziel unserer Kunden im Auge - die Herstellung von hochwertiger Futtersilage.

ASPLA kooperiert deshalb mit namhaften wissenschaftlichen Instituten, welche Eigenschaften der Folien vergleichen, Ergebnisse bewerten und so wertvolle Hinweise zur weiteren Verbesserung liefern.

Garantiert störungsfreies Ballenwickeln - für eine optimale Silagequalität, die beste Allround - Wickelfolie.

Bessere Silage Qualität und höhere Sicherheit wird erzielt wenn **SILOGRASS 5 plus** - mit 6 Lagen gewickelt wird.

Stretchfolien können recycelt werden - bei der Entsorgung von gebrauchter Folie und Kerne müssen die jeweils geltenden Vorschriften und Gesetze eingehalten werden.

### ABMESSUNGEN UND VERPACKUNG

Breite der Folie	Länge der Folie	Rollen/Palette
mm	m	
250	1.800	64 oder 96
500	1.800	32 oder 48
375	1.500	40 oder 80
750 (5 lange)	1.500	20 oder 40

FARBEN: Weiss, feldgrün.  
VERPACKUNG: 1 Rolle pro Karton.  
SONDERTYPEN: Auf Anfrage möglich.

(\*) 750mm. folie weiss/grün: immer mit 5 lagen.